



Etiquette RFID aussi solide qu'un tag durci !

Ajoutez de la force à vos AX'Label avec le film de protection **Protect +** !

Caractéristiques clé

- Film de protection **souple** avec **adhésif ultra renforcé** (voir spécifications page 2)
- Compatible surface **courbe** ou **plane**
- Héritage aéronautique
- Résistance en environnement extérieur (pluie, poussière, produits chimiques, lavage haute pression)

4 dimensions disponibles en standard :

Protect + XS	Protect + S	Protect + M	Protect + L
60 x 45mm	85 x 45mm	95 x 65mm	125 x 52mm

Applications

- Identification de matériel et d'outillage BTP en extérieur
- Traçabilité de contenants, pièces automobiles, caisses en métal, composants industriels, matériel de laboratoire...
- Traçabilité de véhicules

AX'Label
&
Protect +
=
AX'Label +
Etiquette RFID protégée



Résistance au lavage haute pression







Résistance à l'abrasion et aux chocs



Résistance aux UV

V1.6
Document non contractuel

Compatibilité Protect + avec les AX'Label Platina : AX'Label Platina +

	AX'Label Platina + XS	AX'Label Platina + S	AX'Label Platina + M	AX'Label Platina + L
	30 x 15mm	55 x 15mm	70 x 30mm	95 x 22mm
AX'Label Platina				
Protect +	60 x 45mm	85 x 45mm	95 x 65mm	125 x 52mm

Les **AX'Label Platina +** sont entièrement personnalisables par impression de texte, logo, code-barres, QR Codes...

Caractéristiques adhésif

Contraintes	Résultats
Rétrécissement	< 0.1%
Tension	30 MPa
Extension	> 400%

Performances

Tests effectués	Résultats
180° peel adhesion (aluminium)	
20 minutes à température ambiante	600 N/ m (3.4 lb/in)
72 heures à température ambiante	700 N/ m (4.0 lb/in)
168 heures à 70°C/158°F	700 N/ m (4.0 lb/in)
168 à 35°/95°F & 100% RH	700 N/ m (4.0 lb/in)
Cycle thermique	700 N/ m (4.0 lb/in)
Resistance à la corrosion	
Carburant diesel ; Diesel fuel; huile de moteur	Légère décoloration
Gravelomètre	
SAE J400 : 2 coupes de graviers à 25°C/77°F	Validé – pas d'érosion
Alteration naturelle	
Exposition 24 mois plein sud en Arizona Exposition 24 mois plein sud en Floride	Légère décoloration - Pas de craquelures, de fissures ou de ternissement



V1.6

Document non contractuel

